

GEOELDAS NEOLOY® DE PRS - CATEGORÍA D

(Sistema de Confinamiento Celular)

ESPECIFICACIONES

PROPIEDADES FÍSICAS DEL SISTEMA			
PROPIEDADES	DESCRIPCIÓN		
Material	Aleación de nanocompuestos poliméricos Neoloy® Aleación compuesta de nanofibras de poliéster/poliamida dispersas en una matriz de polietileno		
Coefficiente de eficiencia de fricción entre el suelo y la celda (± 5 %)	0,95	ASTM D5321	
Textura de la superficie de la pared de las celdas	Con textura y perforada para mejorar la eficiencia de la fricción interna		
Altura de la pared de las celdas (± 5 %)	50, 75, 100, 120, 150, 200 mm (2, 3, 4, 4,7, 6, 8 pulgadas)		
Distancia entre las juntas soldadas (± 2,5 %)	330, 356, 445, 660, 712 mm (13, 14, 17,5, 26, 28 pulgadas)		
Trazabilidad	Cada sección está marcada para tener una trazabilidad completa y detallada		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (± 5 %)			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDADES	MÉTODO DE PRUEBA
Estabilidad dimensional de las celdas por coeficiente de expansión térmica (CTE)	≤ 135	ppm/1°C	ISO 11359-2 (TMA) ASTM E831
PROPIEDADES DE LA SOLDADURA DE LA JUNTURA (± 7 %)			
Fuerza de la soldadura de la junta: Separación de la soldadura	> 22	kN/m (libras/pies)	ISO-13426-1 Parte 1 Método C (1)
<i>(1) Ajustada para simular el tamaño óptimo de la celda abierta</i>			
PROPIEDADES DE TENSIÓN (± 7 %)			
Resistencia al rendimiento – no perforada (ancho-anchura)	> 25	kN/m	ISO 10319 (2)
Resistencia al rendimiento – no perforada (ancho-anchura)	> 22	kN/m	ISO 10319 (2)
<i>(2) La prueba ISO 10319 estándar fue <u>modificada</u> para lograr resultados más precisos al usar un tamaño de muestra de la prueba más representativa; la banda se corta junto a 2 juntas y se sujeta para que la distancia entre las abrazaderas sea la mitad de la altura de la celda; la dirección de la prueba es perpendicular a las juntas. Muestra de la prueba medida a una velocidad de deformación de 100 mm (4 pulgadas)/min a 23 °C. La prueba de la resistencia a la tracción se realiza en el área de la muestra con las perforaciones más densas.</i>			
DURABILIDAD DE LA OXIDACIÓN Y FOTOQUÍMICA			
Resistencia a la degradación UV (resistencia a la oxidación y a los rayos UV) (3) <i>(3) La vida efectiva del diseño es de al menos 75 años</i>	≥ 1600	Minutos	ASTM D5885 (HPOIT a 150 °C) Pruebas por GRI GM13
DEFORMACIÓN PLÁSTICA A LARGO PLAZO (± 10 %)			
Deformación permanente acumulada (resistencia a la fatiga), Método isotérmico escalonado (MIE):→ Paso 1 a 44 °C Paso 2 a 51 °C Paso 3 a 58 °C → Paso 4 a 65 °C (hasta 75 años)	≤ 3,0	% de deformación acumulada	ASTM D-6992 (MIE) (4)
<i>4) Tamaño de la muestra: banda ancha con patrón de perforación de 6,1 kN/m de carga fija</i>			
MODULO DINÁMICO (RIGIDEZ ELÁSTICA)			
Módulo dinámico (rigidez elástica) a temperatura elevada de la muestra: + 30 °C + 45 °C + 60 °C	> 800 > 700 > 650	MPa	ISO 6721-1 ASTM E2254 (MMD)
temperatura de fragilidad:	≤ menos 70	°C	

GEOELDAS NEOLOY® DE PRS - CATEGORÍA **D**

(Sistema de Confinamiento Celular)

FICHA TÉCNICA

N.º DE PARTE DEL PRODUCTO						
Ejemplo: PRS- Neoloy-445- 106-76-P-G-D						
PRS-	Neoloy-	330- (13) 356- (14) 445- (17,5) 660- (26) 712- (28)	50- (2) 75- (3) 100- (4) 120- (4,7) 150- (6) 200- (8)	⁽¹⁾ hasta 106-	⁽²⁾ P- X-	⁽³⁾ G- D
		Soldadura Distancia de espaciado Mm (pulgadas)	Celda Altura mm (pulgadas)	N.º de Bandas / Sección	P-Perforada X-No perforada	Color G-Gris Categoría

(1) N.º de Bandas : personalizadas por proyecto, de 4 a 106 bandas; hay disponibles diferentes alturas para pedidos especiales

(2) Perforaciones: desde aproximadamente 6 al 22 % del área de la pared de celdas con dimensiones y formas variables

(3) Colores: hay disponibles colores adicionales bajo petición

DIMENSIONES NOMINALES DE LAS CELDAS Y DE LAS SECCIONES

PROPIEDADES	NOMINALE S	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Distancia entre las juntas soldadas	± 2,5 %	330 mm (13 pulgadas)	356 mm (14 pulgadas)	445 mm (17,5 pulgadas)	660 mm (26 pulgadas)	712 mm (28 pulgadas)
Alturas de las paredes de celdas	± 5 %	50, 75, 100, 120, 150, 200 mm (2, 3, 4, 4,7, 6, 8 pulgadas)				
Dimensión de las celdas (apertura óptima)	± 3 %	245 x 210 mm (9,65 x 8,27 pulgadas)	260 x 224 mm (10,24 x 8,82 pulgadas)	340 x 290 mm (13,39 x 11,42 pulgadas)	490 x 421 mm (19,29 x 16,53 pulgadas)	520 x 448 mm (20,40 x 17,64 pulgadas)
N.º de Celdas/m ²	± 3 %	40 (32)	35 (27)	22 (18)	10 (8)	8 (6)
Tamaño de la sección estándar ⁽⁴⁾ (expandida)	± 3 %	2,5 x 8,0 m (8,20 x 26,25 pies)	2,7 x 7,4 m (8,86 x 24,28 pies)	2,8 x 10,7 m (9,19 x 35,10 pies)	2,5 x 16,0 m (8,20 x 52,49 pies)	2,7 x 14,8 m (8,86 x 48,56 pies)
Área de sección estándar (expandida)	± 3 %	20 m ² (215,28 pies ²)	20 m ² (215,28 pies ²)	30 m ² (322,92 pies ²)	40 m ² (430,56 pies ²)	40 m ² (430,56 pies ²)

(4) Tamaños de las secciones: para las secciones hay disponibles tamaños personalizados bajo petición

ENVÍO DE DATOS

Los siguientes datos estarán disponibles por cada pedido:

Configuración + serie de Neoloy: <ul style="list-style-type: none"> Altura (mm/pulgadas) N.º de bandas por sección 	Sección – Peso <ul style="list-style-type: none"> Peso por sección (kg/libras) 	Paleta: <ul style="list-style-type: none"> N.º de secciones Área por cada paleta (m²/pies²) Peso en bruto (kg/libras) 	Cantidad (m²pies²): <ul style="list-style-type: none"> Por cada contenedor de 20' Por cada contenedor de 40'
---	--	---	---

CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES

DESCRIPCIÓN	EMITIDA POR	NÚMERO DE CERTIFICADO
Certificación del sistema de gestión de calidad - ISO-9001:2008	Ronet (acreditado por ANAB)	Q3600
Certificación del sistema de gestión ambiental - ISO-14001:2004	Ronet (acreditado por ANAB)	E3600
Certificación de gestión de salud y seguridad ocupacional - ISO-18000	Ronet	O3600
Certificado de la CE para el control de productos de fábrica	ITB, Instituto de Investigación, UE	1488-CPR-0099/Z